

MARITRANS® TILE-PRIMER

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Κεραμικά, Γαλώδη υποστρώματα

Περιγραφή Προϊόντος

Το MARITRANS® TILE-PRIMER είναι ένα διαφανές, ενισχυτικό πρόσφυσης, βαθιάς διείσδυσης, ενός συστατικού. Ενεργοποιεί χημικά την επιφάνεια και παρέχει δυνατή πρόσφυση σε υαλώδη και κεραμικά υποστρώματα. Το MARITRANS® TILE-PRIMER πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.

Χρήσεις

Το MARITRANS® TILE-PRIMER χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό πρόσφυσης / ενεργοποιητής επιφάνειας πριν την τοποθέτηση του MARITRANS® σε υποστρώματα όπως:

- Υαλωμένα Κεραμικά Πλακίδια
- Γυαλί
- Υαλότουβλα

Πλεονεκτήματα

Εύκολη εφαρμογή (έτοιμο προς χρήση).
Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε υαλώδη και κεραμικές επιφάνειες.
Γρήγορη ωρίμανση.
Παρέχει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
Οικονομικό.

Κατανάλωση

50-100 gr/m² εφαρμοσμένο σε μία ή δύο στρώσεις.

Η κατανάλωση αυτή βασίζεται σε επίστρωση με νωπισμένο πάνι πάνω σε λεία επιφάνεια σε κανονικές συνθήκες εργαστηρίου. Παράγοντες όπως η απορροφητικότητα του υποστρώματος, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και ο τρόπος εφαρμογής μπορούν να αλλάξουν την προτεινόμενη κατανάλωση.

Εφαρμογή

Προετοιμασία υποστρώματος

Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι σημαντική για να έχουμε άριστο αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συγκόλληση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά τμήματα. Η περιεκτικότητα σε υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει 5%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη πλύνετε την επιφάνεια με νερό.

Αστάρωμα

Για άριστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την διάστρωση και την ωρίμανση του ενισχυτικού πρόσφυσης πρέπει να είναι μεταξύ 10°C και 30°C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την ωρίμανση, ενώ η υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. Η υψηλή υγρασία μπορεί να επηρεάσει το τελείωμα.

Ασταρώστε κεραμικές, γυάλινες και μη-απορροφητικές επιφάνειες με το ενισχυτικό πρόσφυσης MARITRANS® TILE-PRIMER. Νοτίστε ένα καθαρό πανί με αρκετό MARITRANS® TILE-PRIMER και καθαρίστε όλη την επιφάνεια προς στεγάνωση. Με την μέθοδο αυτή εκτός από την ενεργοποίηση της επιφάνειας για καλύτερη πρόσφυση, επιτυγχάνεται ταυτοχρόνως και μία εξαιρετική απολίπωση της επιφάνειας. Σιγουρευτείτε ότι το MARITRANS® TILE-PRIMER έχει εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την επιφάνεια. Αλλάζετε συχνά πανιά.

Μετά από 2-3 ώρες, επιστρώστε την επόμενη στρώση MARITRANS®, MARITRANS® MD, MARISEAL® ή MARIFLEX.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ενισχυτικό πρόσφυσης MARITRANS® TILE-PRIMER και το στεγανωτικό υλικό MARITRANS®, MARISEAL® ή MARIFLEX® πρέπει να τοποθετούνται την ίδια ημέρα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή πρόσφυση μεταξύ τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε επιφάνειες ασταρωμένες στο παρελθόν με υλικά εμποτισμού σιλοζάνης,σιλανίων ή σιλικόνης, πρέπει να γίνεται πάντα δοκιμή πρόσφυσης του συστήματος MARITRANS® TILE-PRIMER / MARITRANS® για να υπάρχει βεβαιότητα για την πρόσφυση.

Συσκευασία και αποθήκευση

Το MARITRANS® TILE-PRIMER παραδίδεται σε δοχεία των 15kg και 4kg. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο για 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°-35°C. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας το όνομα του παραγωγού, την περιγραφή του προϊόντος, τον αριθμό παραγωγής και την ετικέτα προφύλαξης.

Μέτρα ασφαλείας

Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Εύφλεκτο.

Οι τεχνικές μας οδηγίες – προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών – παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, και το ίδιο ισχύει όπου αναφέρονται δικαιώματα ιδιοκτησίας/ πνευματικά δικαιώματα. Δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να δοκιμάσετε τα προϊόντα που παρέχονται από μέρους μας ως προς την καταλληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις που στοχεύονται. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν του ελέγχου μας και συνεπώς, αποκλειστικά δικής σας ευθύνης. Σε περίπτωση, παρόλα αυτά, που διαπιστωθεί υπευθυνότητα για οποιαδήποτε βλάβη η οποία έλαβε χώρα λόγω ελαττωματικού υλικού, θα είναι περιορισμένη στην αξία των εμπορευμάτων που χρησιμοποιήσατε στο σημείο της βλάβης. Εμείς φυσικά, θα σας παρέχουμε πάντα προϊόντα σταθερής ποιότητας μέσα στο πλαίσιο των Γενικών μας Όρων Πώλησης και Παράδοσης.

