

Profi Τσιμεντόχρωμα

ακρυλικό χρώμα νερού για εξωτερικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερική χρήση υδατικής διασποράς. Εφαρμόζεται σε νέες ή κατάλληλα προετοιμασμένες βαμμένες επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβά, εμφανές μπετόν, τσιμέντο κτλ. και γενικότερα σε όλες τις αλκαλικές επιφάνειες. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη απόδοση, μεγάλη καλυπτικότητα και εύκολο δούλεμα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

Σε επιφάνειες σοβά, τσιμέντου, εμφανούς μπετόν συνίσταται η εφαρμογή μίας στρώσης Kraft Eco Dur Aqua ή Kraft Dur. Στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις KRAFT Profi Τσιμεντόχρωμα.

Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι airless.

Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή πλύσιμο με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό.

Αραίωση: 5%-10% με νερό.

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).

Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-4 ώρες.

Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

➤ Λευκό, Γκρι-Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 3L και 9L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 779 3777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δε χρησιμοποιούνται.

Εξωτερικής χρήσης για τοίχους ορυκτού υποστρώματος (Υ) (Α/γ)
Οριακή τιμή φάσης II: 40g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 21g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (g/cm ³)	Λευκό: 1.52 +/- 0,02 Γκρι: 1.54 +/- 0,02 (ISO 2811)
Στερεά κατ' Όγκο (%)	42-46
Ιξώδες (KU)	90-110 (ASTM D-562)
pH	8,5-9,5
Στυλνότητα	Γωνία 60° < 3 μονάδες Γωνία 85° < 9 μονάδες (ISO 2813)
Δείκτης Λευκότητας	> 89 (λευκό)
Δείκτης Κιτρινίσματος	< 0,1 (λευκό)
Καλυπτική Ικανότητα (%)	Λόγος Αντίθεσης > 97 (ISO 3905)
Απόδοση (m ² /L)	8-12*
Χρόνος Στεγνώματος για Αντοχή στο Πλύσιμο	> 20 ημέρες
Αντοχή στην Έκπλυση	> 1.500 παλινδρομήσεις (ASTM D2486/DIN53778)
Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες)	12
* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.	