

# Profi Exterior

## Professional

### Ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους

Ισχυρή πρόσφυση και καλή ελαστικότητα.

Οικονομική λύση για χώρους όπου απαιτείται συχνή επαναβαφή.

Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα.

Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι, σοβά, εμφανές μπετόν, τσιμέντο κτλ. και γενικότερα σε όλες τις αλκαλικές επιφάνειες. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη απόδοση, μεγάλη καλυπτικότητα και εύκολο δούλεμα. Οικονομική λύση για χώρους όπου απαιτείται συχνή επαναβαφή.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα  
Απλώνεται ομοιόμορφα  
Καλύπτει αποτελεσματικά  
Υψηλής απόδοσης



06/10

# Profi Exterior

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνη, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Φιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα είτε με KRAFT DUR AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ είτε με KRAFT STAIN BLOCKER AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ ή DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT PROFİ EXTERIOR.
- ◆ Χονδροστοκάρισμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα είτε με KRAFT DUR AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ είτε με KRAFT STAIN BLOCKER AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ ή DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT PROFİ EXTERIOR.
- ◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις KRAFT PROFİ EXTERIOR.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση είτε με KRAFT DUR AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ είτε με KRAFT STAIN BLOCKER AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ ή DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT PROFİ EXTERIOR.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα είτε με KRAFT DUR AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ είτε με KRAFT STAIN BLOCKER AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ ή DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT PROFİ EXTERIOR.
- ◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ και μετά 2 στρώσεις KRAFT PROFİ EXTERIOR.
- ◆ Φρέσκα τοιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR AQUA ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ ή DUR AQUA WHITE.

## Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Αραιώση:
  - ◆ 1<sup>η</sup> στρώση: 10-12% με νερό.
  - ◆ 2<sup>η</sup> στρώση: 8-10% με νερό.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-10 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% της σχετικής υγρασίας.

- ◆ Απόδοση: 8 - 11 m<sup>2</sup> ανά λίτρο, ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

## Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 3L, 9L και 15L σε Λευκό που χρωματίζεται και Βάση D.
- ◆ Χρωματίζεται με το σύστημα ανάμειξης KRAFT INSPIRED COLOR ή KRAFT MIX και με τα βασικά πλαστικά. Ενδέχεται να παρουσιαστεί τονική απόκλιση σε ορισμένες αποχρώσεις.

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων  
210-7793777

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Εξωτερικής Χρήσης για τοίχους ορυκτού υποστρώματος (Α/Υ)

Οριακή τιμή φάσης I: 75 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 40 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 39 g/L

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811}	Λευκό: 1,52 (± 0,02) Βάση D: 1,39 (± 0,02)
Στερεά κατ' Όγκο (%)	44
Ιξώδες (KU)	100-115 {ASTM D-562}
pH	8,8-9,5
Σπιλνότητα {ISO 2813}	γωνία παρατήρησης 60° <3 γωνία παρατήρησης 85° <9
Δείκτης Λευκότητας	Λευκό   WI > 89
Δείκτης Κιτρινίσματος	Λευκό   YI=0-1 ASTM E-313-98}
Καλυπτική Ικανότητα	CR ≥ 97
Απόδοση (m <sup>2</sup> /L)	8-11*
Αντοχή στο Πλύσιμο	Μετά από 15 ημέρες
Αντοχή στην Έκπλυση (Μέθοδος υγρής στίλβωσης) {ASTM D2486}	> 1500
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

\* ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.