

# Putty

## Professional

### Ελαστομερής στόκος νερού με μικροσφαιρίδια

Ελαστομερής στόκος νερού, κατάλληλος για ρωγμές έως 6 cm βάθος και 2 cm πλάτος. Περιέχει ειδικά μικροσφαιρίδια, τα οποία έχουν μικροελάχιστη συρρίκνωση κατά το στέγνωμα.

Έχει ισχυρή πρόσφυση και θερμομονωτική ικανότητα.

Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα.

Έχει άριστες αντοχές στις μηχανικές καταπονήσεις.

Όταν ενισχυθεί με πλαστικό δίκτυο ή γυαλόπανο, συνιστάται για επισκευές φωλιών από κατασκευαστικές ατέλειες σε μπετόν.

Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα σε διαφορετικά δομικά υλικά.

Αφήνει ανοικτό το φιλμ για να μην δημιουργούνται επιφανειακές ρωγμές.

Ελαστομερής στόκος νερού, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε τσιμέντα, τοίχους, μπετόν, ελενίτ, τσιμεντόπλακες, ενώσεις γυψοσανίδας, ξύλα, ύφαλα σκαφών, ασταρωμένα μέταλλα. Ενισχυμένος με κορδόνι, πλαστικό δίκτυο ή γυαλόπανο είναι κατάλληλος για ρωγμές έως 6 cm βάθος και 2 cm πλάτος, καθώς και για επισκευές ρωγμών από κατασκευαστικές ατέλειες σε μπετόν. Περιέχει ειδικά μικροσφαιρίδια, ώστε να γεμίζει χωρίς δυσκολία, να συρρικνώνεται ελάχιστα κατά το στέγνωμα και επιπλέον να θερμομονώνει και να τρίβεται εύκολα. Άριστη πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και την ισχυρή καταπόνηση. Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα σε διαφορετικά δομικά υλικά. Αφήνει ανοικτό το φιλμ ώστε να μη δημιουργούνται επιφανειακές ρωγμές.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα  
Απλώνεται ομοιόμορφα  
Γεμίζει αποτελεσματικά  
Υψηλή συγκολλητική ικανότητα



# Putty

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT Mold Blocker, ακολουθεί καθαρισμός των υπολειμμάτων με βούρτσες.

## Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία εφαρμογής: Σπατουλαδόρο, στοκαδόρο ή ατσαλίνα.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-15 ώρες.
- ◆ Ασταρώνεται: MONO με KRAFT Dur Aqua ή HAFT.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 °C και πάνω από 35 °C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.

## Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες του 0.5Kg, 1Kg και 4Kg, 15Kg

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5 °C έως 35 °C.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

### Αστάρια A/ζ (Υ)

Οριακή τιμή φάσης I: 50g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 30g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 28g/L

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	1,28 (±0,02) {ISO 2811}
Στερεά κατ' Όγκο (%)	58,0 (± 1)
Ιξώδες (BF/Sp.7-RPM 20)	50.000-60.000 c.Poise {ISO 2431}
pH	8,5-9,5
Απόδοση (m <sup>2</sup> /Kg)	1,5-2,5* {ISO 3251}
Πάχος ξηρού υμένα (μm)	> 100
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

\* ανάλογα με το πάχος εξομάλυνσης της επιφάνειας