



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

T- WAX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **T-WAX** είναι προστατευτικό και καθαριστικό διαφανές κεριό ξύλινων επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση με μίγμα φυσικών κεριών και προσθήκη σιλικόνης χαρίζει στα ξύλα ένα φυσικό, πλούσιο σατινέ φινίρισμα προστατεύοντας τα από τη ξηρότητα και τη συχνή χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρίζει αποτυπώματα από ποτήρια, δάχτυλα κλπ.
- Προστατεύει τα ξύλα από τη ξηρότητα
- Προσφέρει εξαιρετικό σατινέ φινίρισμα
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλες τις αβερνίκωτες ξύλινες επιφάνειες
- Προστατεύει όλες τις βερνικωμένες ξύλινες επιφάνειες, λακαρισμένες επιφάνειες, πλαστικά, κεραμικά πλακάκια, ταπετσαρίες βινυλίου, δέρματα και μέταλλα.
- Συνιστάται για έπιπλα, αντίκες, ξυλόγλυπτα, ντουλάπια, πόρτες, δάπεδα, ξύλινες επενδύσεις και αξεσουάρ που δεν απαιτείται ένα σκληρό προστατευτικό βερνίκι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λιπαρές ουσίες
2. Απλώστε ομοιόμορφα το T-WAX με ένα μη χνουδωτό μαλακό βαμβακερό πανί
3. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για 30 – 60 λεπτά, ή μέχρι να απορροφηθεί το προϊόν.
4. Τρίψτε την επιφάνεια με ένα καθαρό μη χνουδωτό βαμβακερό πανί μέχρι να γυαλίσει
5. Για μεγαλύτερη προστασία και γυαλιστερό φινίρισμα επαναλάβετε τη διαδικασία

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας πριν την εφαρμογή

Συντήρηση: σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί ή ξεσκονόπανο. Μην πλένετε με νερό. Εφαρμόστε ξανά το **T-WAX** όταν η επιφάνεια φαίνεται θαμπή και κουρασμένη.

Προσοχή: Το **T-WAX** δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται συχνά σε επαφή με νερό όπως κουζίνες και μπάνια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με white spirit

ΑΠΟΔΟΣΗ

50-200 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Μίγμα κεριών

Μορφή: Σφικτή κρέμα

Χρώμα: Υποκίτρινο

Οσμή: Αρωματική κεριού

Ειδικό βάρος : 0,735 –0,750 gr/ml

Ιξώδες: Κρέμα υψηλού ιξώδους

Ευφλεκτικότης: Εύφλεκτο

Διαλυτότης: Σε οργανικούς διαλύτες

Εφαρμογή: Με πανί

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος, μακριά από πηγές ανάφλεξης, υψηλής θερμοτήτας ή ακτινοβολίας του ήλιου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

375ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 375ml	5657	5204094056201

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις **P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012)

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

T- WAX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

