



Baumit Beton

Ξηρό σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C2025



- Ανθεκτικότητα
- Προαναμεμειγμένο προϊόν
- Εύκολη εφαρμογή

Προϊόν

Εργοστασιακό ξηρό σκυρόδεμα για επισκευή και σκυροδέτηση μη δομικών και άοπλων στοιχείων σκυροδέματος με χαμηλές στατικές απαιτήσεις.

Σύνθεση

Τσιμέντο, άμμος, πρόσθετα.

Ιδιότητες

Υλικό με αντοχή στον παγετό, κατάλληλο για εργασίες επισκευής.

Εφαρμογή

Κατάλληλο για εργασίες αποκατάστασης στο σπίτι και τον κήπο, για αποκατάσταση φθαρμένων μη δομικών στοιχείων σκυροδέματος και πλήρωσης ανοιγμάτων, με ή χωρίς χρήση καλουπιού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντίδραση στη φωτιά:	A1
Καπηγορία αντοχής:	CT C20/25, F4
Εφελκυστική αντοχή κάμψης:	4 N/mm ²
Θλιπτική αντοχή:	≥ 20 N/mm ²
Πυκνότητα ξηρού κονιάματος:	περίπου 2000 kg/m ³
Τιμή pH:	> 7
TVOC:	≤ 60 µg/m ³ EMICODE EC 1 Plus
Καπηγορία ποιότητας:	Professional

	Beton 25 kg
Κοκκομετρία	0 - 8 mm
Κατανάλωση	περίπου 20 kg/m ² /cm
Απόδοση	περίπου 12,5 l νωπού σκυροδέματος (= 1,25 m ² /cm πάχους)
Απαίτηση σε νερό	περίπου 1,8 - 2,5 l/σακί



Τρόπος παράδοσης σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg

Αποθήκευση

Το προϊόν, εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (ούμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού No. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από ρύπους, όπως λάδια, λιπαρές ουσίες, βαφές, υλικά που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την πρόσφυση.

Προετοιμασία υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να διαβρέχεται ελαφρά πριν την εφαρμογή, χωρίς να υπάρχει καθόλου νερό στην περιοχή που θα σκυροδετήσουμε.

Τρόπος εργασίας Οι εργασίες σκυροδέτησης πραγματοποιούνται με τον συνήθη τρόπο. Το σακί του προϊόντος μπορεί να αναμειχθεί με το χέρι ή αναμεικτήρα. Μετά την ανάμειξη, το νωπό σκυρόδεμα πρέπει να μεταφερθεί το ταχύτερο δυνατό στο πεδίο εφαρμογής και να εγχυθεί, χωρίς δισχωρισμό.

Αποφύγετε την εφαρμογή του μείγματος από ύψη μεγαλύτερα του ενός (1) μέτρου.

Το εφαρμοσμένο σκυρόδεμα μπορεί να συμπυκνωθεί και να επιπεδωθεί.

Η προσθήκη νερού, στο αναμεμειγμένο υλικό, επηρεάζει τη συνεκτικότητά του. Απαιτούνται κατά μέσο όρο 1,8 - 2,75 l νερό/σακί. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό.

Σημειώσεις και Γενικές Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος, κατά την εφαρμογή και ωρίμανση, πρέπει να είναι υψηλότερη των +5° C. Μην πληροφορίες εφαρμόζετε το υλικό σε υποστρώματα με παγετό ή όταν υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.