

# Baumit CreativTop

## Τελικό επίχρισμα τεχνοτροπίας σιλικόνης & τεχνολογίας Drypor Effect



- Τεχνολογία γρήγορου στεγνώματος επιφανειών-Drypor
- Μεγάλη ποικιλία μοναδικών υφών
- Βελτιωμένη εργασιμότητα

**Προϊόν** Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα εξωτερικής χρήσης, υψηλής ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες, βάσης σιλικόνης με νέο πληρωτικό για γρήγορο στέγνωμα των επιφανειών μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας. Εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

**Σύνθεση** Οργανικά συνδετικά, ανόργανα πληρωτικά, χρωστικές ουσίες, πρόσθετα και νερό.

**Ιδιότητες** Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, υδατοαπωθητικότητα, υψηλή διάχυση υδρατμών και ευκολία στην εφαρμογή.

**Εφαρμογή** Σχεδιασμός και προστασία προσόψεων σε παλιούς και νέους οργανικούς σοβάδες, σε σκυρόδεμα, ως τελική επίστρωση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit(όταν χρησιμοποιείται Baumit PowerFlex, το αστάρι μπορεί να παραληφθεί).

<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	Χρώμα:	λευκό / χρωματολόγιο Baumit (εκτός κόκκινων αριθμών - βλ. τιμοκατάλογο)
	Πρότυπο:	EN 15824, ETAG 004:2013 (που χρησιμοποιείται ως EAD)
	Αντίδραση στη φωτιά:	B
	Αντοχή πρόσφυσης:	> 0,3 MPa
	Τιμή μ:	δεν μπορεί να προσδιοριστεί, λόγω των διαφορετικών τεχνικών διαμόρφωσης
	Φαινόμενη πυκνότητα:	περίπου 1,75 kg/dm <sup>3</sup> (Max, Trend, Fine), 1,75 kg/dm <sup>3</sup> (Pearl, Silk)
	Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ:	περίπου 0,7 W/mK
	Τιμή V:	V2
	Τιμή W:	W2 (κατά EN 1062-1)
	Κατηγορία ποιότητας:	Premium

	CreativTop Max 4.0 mm	CreativTop Trend 3.0 mm	CreativTop Fine 1.0 mm	CreativTop Pearl 0.5 mm
Κοκκομετρία	4 mm	3 mm	1 mm	0,5 mm
Κατανάλωση	περίπου 5 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 4,2 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 2,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>
Απόδοση	περίπου 4 - 5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4 - 5,9 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 5,9 - 8,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 7,1 - 16,6 m <sup>2</sup> /δοχείο

	CreativTop S-Fine 0.2mm	CreativTop Vario 1.5 mm
Κοκκομετρία	0,2 mm	1,5 mm
Κατανάλωση	περίπου 1,8 - 3,8 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 2,5 - 4 kg/m <sup>2</sup>
Απόδοση	περίπου 6,5 - 13,8 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 6,2 - 10 m <sup>2</sup> /δοχείο

- Τρόπος παράδοσης** δοχείο 25 kg, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg
- Αποθήκευση** Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για 12 μήνες στην κλειστή συσκευασία του σε στεγνό, δροσερό και απαλλαγμένο από τον παγετό μέρος.
- Διασφάλιση ποιότητας** Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.
- Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων** Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα [www.baumit.gr](http://www.baumit.gr) ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.
- Υπόστρωμα** Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.
- Κατάλληλο για:**
- Ανόργανα υποστρώματα
  - Σκυρόδεμα ή παλιοί σοβάδες
  - Baumit PowerFlex (όταν χρησιμοποιείται το Baumit PowerFlex δεν απαιτείται αστάρι)
- Ακατάλληλο για:**
- Πλαστικό και ρητίνες
  - Βαφές και φιλμ λαδιού
  - Σοβάδες και χρώματα ασβέστη
  - Ξύλινα και μεταλλικά υποστρώματα
- Προετοιμασία υποστρώματος**
- Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες).
  - Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baumit ReContract.
  - Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
  - Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
  - Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baumit ReClean.
  - Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
  - Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
  - Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact, Baumit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baumit StarTex.
- Σε όλες τις επιφάνειες πρέπει να χρησιμοποιείται το αστάρι Baumit Unirimer / PremiumPrimer (χρόνος αναμονής τουλάχιστον 24 ώρες). Όταν χρησιμοποιείται το Baumit PowerFlex δεν απαιτείται αστάρι.

<b>Τρόπος εργασίας</b>	<p>Μετά την ξήρανση του Baunit PremiumPrimer ή του Baunit UniPrimer (τουλάχιστον 24 ώρες), μπορεί να εφαρμοστεί το προϊόν Baunit CreativTop.</p> <p>Το τελικό επίχρισμα αναμειγνύεται με αναδευτήρα πριν την εφαρμογή. Εάν απαιτείται, η πυκνότητά του μπορεί να ρυθμιστεί προσθέτοντας μικρή ποσότητα νερού (max. 1% καθαρό νερό). Το τελικό επίχρισμα εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια με ανοξειδωτή σπάτουλα ή με μηχανή ψεκασμού, επιπεδώνεται στο πάχος του κόκκου και τρίβεται με πλαστική σπάτουλα μετά την εφαρμογή. Μην προσθέτετε άλλα προϊόντα. Δουλέψτε ομοιόμορφα και χωρίς διακοπές.</p> <p><i>CreativTop Silk (λεία επιφάνεια σε ETICS):</i></p> <p>Το Baunit CreativTop S-Fine εφαρμόζεται σε υφιστάμενο τελικό επίχρισμα με μέγεθος κόκκου 1,5 mm περίπου (π.χ. Baunit SilikonTop ή Baunit CreativTop). Το Baunit CreativTop S-Fine αναμειγνύεται καλά με έναν αναδευτήρα, πριν την εφαρμογή, και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια με ανοξειδωτή σπάτουλα.</p> <p>Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μία δεύτερη στρώση Baunit CreativTop S-Fine σε πάχος περίπου 1 mm. Εάν είναι απαραίτητο, η συνεκτικότητα του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί με την προσθήκη μικρής ποσότητας νερού. Μετά την ξήρανση, η επιφάνεια μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί (η σκόνη λείανσης πρέπει να αφαιρεθεί καλά, εφαρμογή Baunit MultiPrimer, εάν είναι απαραίτητο). Η επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με π.χ. Baunit SilikonColor, Baunit Metallic κ.λπ.). Εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να εφαρμοστούν πρόσθετες στρώσεις Baunit CreativTop S-Fine.</p> <p><i>CreativTop Pearl (επίστρωση πλήρωσης):</i></p> <p>Το Baunit CreativTop Pearl εφαρμόζεται ως επίστρωση πλήρωσης σε επιχρίσματα με μέγεθος κόκκου 1,5 mm περίπου (π.χ. Baunit SilikonTop ή Baunit CreativTop). Ανακατέψτε καλά το Baunit CreativTop Pearl με αναδευτήρα πριν την εφαρμογή. Το Baunit CreativTop Pearl εφαρμόζεται με ανοξειδωτή σπάτουλα. Μετά από χρόνο παραμονής τουλάχιστον 24 ωρών, εφαρμόζεται ένα δεύτερο στρώμα Baunit CreativeTop Pearl ή ψεκάζεται με κατάλληλη μηχανή και αμέσως μετά την εφαρμογή τρίβεται με πλαστικό τριβίδι.</p> <p><i>CreativTop Max / CreativTop Trend / CreativTop Fine:</i></p> <p>Μετά την ξήρανση του Baunit PremiumPrimer ή Baunit UniPrimer, το Baunit CreativTop εφαρμόζεται με ανοξειδωτή σπάτουλα. Το πάχος της στρώσης εξαρτάται από την τεχνική διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται. Μην αναμειγνύετε με άλλα χρώματα. Εργαστείτε ομοιόμορφα και χωρίς διακοπή. Συμβουλευτείτε την Baunit για τον τρόπο διαμόρφωσης και τις τεχνολογίες.</p>
------------------------	---

<b>Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5 °C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής).</li> <li>■ Καιρικές συνθήκες: Υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης υγρασίας περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιμηκύνουν τον χρόνο ωρίμανσης του υλικού σημαντικά.</li> <li>■ Απόχρωση: Η ομοιομορφία του χρώματος ενδέχεται να επηρεαστεί από τις συνθήκες του υποστρώματος, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Επιπλέον, επιφάνειες πρόσωσης που δεν είναι καλυμμένες με λινάτσες, ανομοιομορφίες του υποστρώματος (δομή, απορροφητικότητα) ή διαφορετικές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να συμβάλλουν σε χρωματικές διαφορές. Ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα προϊόντα προέρχονται από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες παραγωγής, μπορείτε να τις αναμείξετε πριν την εφαρμογή. Οι ατέλειες του υποστρώματος ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική απόχρωση. Οι χρωματικές αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Τα αδρανή, που χρησιμοποιούνται στα τελικά επιχρίσματα Baunit, είναι φυσικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να εντοπιστούν ως πιο σκουρόχρωμοι κόκκοι. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα ποιότητας του υλικού. Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο Baunit Life (βλ. τιμοκατάλογος Baunit) για αποχρώσεις με κατάληξη "2" όπου απαιτείται παχιά βασική στρώση (min. 5 mm) και τελικό επίχρισμα Baunit PuraTop ή εφαρμογή οργανικής βασικής στρώσης Baunit PowerFlex (σύστημα ETICS Baunit StarSystem EPS).</li> <li>■ Επόμενες στρώσεις: Πριν την εφαρμογή άλλων στρώσεων, αναμεινάτε τουλάχιστον 14 ημέρες (για θερμοκρασία +20 °C και σχετική υγρασία 60%).</li> <li>■ Οδηγίες καθαρισμού: Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα, καθώς και τις περιοχές κοντά στο πεδίο εφαρμογής, κυρίως γυαλί, κεραμικές επιφάνειες, πλακίδια, φυσικούς λίθους, βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες. Εάν απαιτείται, ξεπλύνετε με άφθονο νερό, μην περιμένετε μέχρι να στεγνώσει και σκληρυνθεί το προϊόν. Καθαρίστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.</li> </ul>
---	---

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνολογίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.