

Clima Net 160

Αντιαλκαλικό πλέγμα
οπλισμού



ETA EOTA




- » Υψηλή αντοχή στον εφελκισμό.
- » Ισχυρή αντίσταση στην ελαστική παραμόρφωση.
- » Ενίσχυση επιφανειών με υψηλές τάσεις ρηγμάτωσης.
- » Ειδική χρωματική σήμανση για διευκόλυνση αλληλεπικάλυψης κατά 10cm και στις δύο πλευρές.
- » Αντιαλκαλική επίστρωση προστασίας.

Το Clima Net 160 είναι ένα αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού της βασικής στρώσης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAWALL[®] της BIOCLIMA[®] από υαλοΐνες.

Επίσης χρησιμοποιείται και ως αναπόσπαστο συστατικό της αντιρρηγματικής στρώσης για όψεις. Ανταποκρίνεται στην εναρμονισμένη τεχνική οδηγία EAD 040016-00-0404.

Αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μέγεθος πλέγματος [mm]	Μέσο (5.0X4.0) Άνοιγμα (4.0X3.7)
Πλάτος ρολού [mm]	1000
Αντοχή στον εφελκισμό [N/mm]	≥ 40 (ως έχει) ≥ 20 (σε αλκαλικό περιβάλλον)
Επιμήκυνση	≤5%
Μάζα ανα επιφάνεια [g/m ²]	165 (± 7%)
Αντίδραση στη φωτιά	B, s1-d0

 1488	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 02.03 ClimaWall® EPS	
EAD 040083-00-0404 ETA 21/1047	

 1488	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 02.01 ClimaWall® EXTRA	
EAD 040083-00-0404 ETA 21/0876	

 1488 / 1871	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 02.02 ClimaWall® MINERAL	
EAD 040083-00-0404 ETA 21/0875	

Clima Net 160

bioclima.gr

Αντιαλκαλικό πλέγμα
οπλισμού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Τα Clima Net 160 διατίθενται σε ρολά μήκους 50 m και πλάτους 1m.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Η κατανάλωση των Clima Net 160, εείναι 1,1 m²/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος.



Με την εγγύηση της:

KRAFT
PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

09/2022 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

3/3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.bioclima.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΥΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr