

Baumit FineTop

Τελικό επίχρισμα σιλικόνης



- Βάσης σιλικόνης
- Ανθεκτικότητα
- Υδατοαπωθητικότητα

Προϊόν	Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα βάσης σιλικόνης.		
Σύνθεση	Ρητίνη σιλικόνης, οργανικά συνδετικά υλικά, ανόργανα πληρωτικά υλικά, χρωστικές, πρόσθετα, νερό.		
Ιδιότητες	Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και το λέρωμα, υδατοαπωθητικότητα, διαπνοή, πλενόμενο, γενικής χρήσης, εύκολη εφαρμογή.		
Εφαρμογή	Τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης κατάλληλο για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit, καθώς και για εφαρμογή σε παλιά και καινούρια ανόργανα υποστρώματα, σκυρόδεμα και επιχρίσματα.		
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Αντίδραση στη φωτιά:	B	
	Αντοχή πρόσφυσης:	≥ 0,3 MPa	
	Υδατοαπωθητικότητα:	W3	

	FineTop K1.0	FineTop K1.5
Υφή	K1.0	K1.5
Κοκκομετρία	max. 1 mm	max. 1,5 mm
Κατανάλωση	περίπου 2 kg/m ²	περίπου 2,5 kg/m ²
Απόδοση	περίπου 12,5 m ² /δοχείο *Η κατανάλωση είναι ενδεικτική. Πρακτικά λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση 10%, καθώς η τελική κατανάλωση εξαρτάται από την προετοιμασία και την αδρότητα του υποστρώματος, καθώς και από τον τρόπο εφαρμογής.	περίπου 10 m ² /δοχείο *Η κατανάλωση είναι ενδεικτική. Πρακτικά λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση 10%, καθώς η τελική κατανάλωση εξαρτάται από την προετοιμασία και την αδρότητα του υποστρώματος, καθώς και από τον τρόπο εφαρμογής.



Τρόπος παράδοσης	δοχείο 25 kg, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg
Αποθήκευση	Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για 12 μήνες στην κλειστή συσκευασία του, σε στεγνό, δροσερό και απαλλαγμένο από τον παγετό μέρος.
Διασφάλιση ποιότητας	Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων	Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31 , Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα	Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απαλλαγμένο από παγετό, χωρίς σκόνη, μη υδατοαπωθητικό, επίπεδο, με επαρκείς αντοχές, χωρίς εξανθήματα αλάτων ή χαλαρά τμήματα. Οι μέγιστες αποκλίσεις επιπεδότητας είναι 2 mm στο 1 m. Μεγαλύτερες αποκλίσεις επιπεδότητας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη κατανάλωση υλικού και να επηρεαστεί η τελική εμφάνιση της πρόσοψης. Το προϊόν είναι κατάλληλο για τα ακόλουθα υποστρώματα: ■ ανόργανα κονιάματα (π.χ. κονιάματα βάσης τσιμέντου Baumit και ασβεστοκονιάματα) ■ σκυρόδεμα ■ κόλλες θερμομόνωσης Baumit ■ ανόργανα και οργανικά χρώματα με επαρκή πρόσφυση στο υπόστρωμα Το προϊόν είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες επιφάνειες με δοκιμή: ■ υλικά βάσης γύψου και ασβέστη Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τα ακόλουθα υποστρώματα: ■ πλαστικά και συνθετικά υλικά ■ βερνίκια, λαδομπογιές ■ ξύλο ■ μέταλλο ■ οργανικά χρώματα υψηλής ελαστικότητας
Προετοιμασία υποστρώματος	■ Σταθεροποιήστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 12 ώρες). ■ Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες, με μηχανικά μέσα ή με πλύσιμο και αναμείνατε 2-3 ημέρες για να στεγνώσουν. ■ Καθαρίστε τα υποστρώματα με άλγη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού. ■ Αφαιρέστε πολυκαιρισμένες ή με ανεπαρκή πρόσφυση στρώσεις χρώματος. ■ Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit MultiWhite, Baumit DuoContact), εάν απαιτείται οπλίστε με το πλέγμα Baumit Startex. Πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος FineTop, όλα τα υποστρώματα πρέπει να ασταρώνονται με το αστάρι BaumitUniPrimer (ελάχιστος χρόνος αναμονής 24 ώρες).
Τρόπος	
εργασίας	Εφαρμογή ασταριού Baumit UniPrimer (εφαρμοσμένο ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια) με ελάχιστο χρόνο αναμονής 24 ώρες πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος Baumit FineTop. Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος Baumit FineTop: Το Baumit FineTop πρέπει να ανακατεύεται επαρκώς με αναμεικτήρα πριν την εφαρμογή του. Για τη ρύθμιση της συνεκτικότητας μπορεί να προστεθεί max. 1% νερό, εάν απαιτείται. Το τελικό επίχρισμα εφαρμόζεται με το χέρι με ανοξείδωτη σπάτουλα ή με μηχανή (π.χ. Graco RTX 1500, κ.λπ.). Η εφαρμογή γίνεται στο πάχος του κόκκου και η επιπέδωση με πλαστική σπάτουλα. Μην αναμειγνύετε με άλλα υλικά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα και χωρίς διακοπές.
Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες	■ Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής). ■ Καιρικές συνθήκες: Υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης υγρασίας περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιμηκύνουν τον χρόνο ωρίμανσης του υλικού σημαντικά. ■ Απόχρωση: Η ομοιομορφία του χρώματος ενδέχεται να επηρεαστεί από τις συνθήκες του υποστρώματος, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Επιπλέον, επιφάνειες πρόσοψης που δεν είναι καλυμμένες με λινάτσες, ανομοιομορφίες του υποστρώματος (δομή, απορροφητικότητα) ή διαφορετικές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να συμβάλλουν σε χρωματικές διαφορές. Ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα προϊόντα προέρχονται από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες παραγωγής, μπορείτε να τις αναμείξετε πριν την εφαρμογή. Οι ατέλειες του υποστρώματος ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική απόχρωση. Οι χρωματικές αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Τα αδρανή, που χρησιμοποιούνται στα τελικά επιχρίσματα Baumit, είναι φυσικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να εντοπιστούν ως πιο σκουρόχρωμοι κόκκοι. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα ποιότητας του υλικού. ■ Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο Baumit Life (βλ. τιμοκατάλογος Baumit) για ορισμένες σκούρες και έντονες αποχρώσεις όπου απαιτείται τελικό επίχρισμα Baumit PuraTop. ■ Επόμενες στρώσεις: Πριν την εφαρμογή άλλων στρώσεων, αναμείνατε τουλάχιστον 14 ημέρες (για θερμοκρασία +20°C και σχετική υγρασία 60%).

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.